


FUNE PER APPARECCHI A FUNE PASSANTE

CRITERI DI SCARTO ISO 4309 / DISCARD CRITERIA ISO 4309

Diametro fune Rope diameter mm	Fili portanti esterni Outer load bearing wires n°	Max fili rotti su una lunghezza di mm Max breaking wires on length of mm			
		L = 6 x Ø		L = 30 x Ø	
8,4÷16,3	130	Strato singolo Single layer	Multistrato Multilayer	Strato singolo Single layer	Multistrato Multilayer
		3	6	5	5



5x26+PP
(130 fili/wires Ø8,4 a Ø14)

5x31+PP
(155 fili/wires Ø16,3)

Zincata
Anima polipropilene
Crociata destra
Trefoli compattati

Galvanized
Polypropylene core
Right Regular Lay
Compacted strands

Diametro fune Rope diameter mm	Tolleranza sul diametro Tolerance on diameter mm	Resistenza Strenght N/mm ²	Diametro fili esterni Outer wires diameter mm	Peso per metro Weight for meter kg	Carico di rottura minimo MBL	
					kN	kg
8,4	0-0,2	2160	0,67	0,25	51,5	5252
9,5	0-0,3	1960	0,77	0,34	66,8	6812
10,2	0-0,3	2160	0,83	0,39	83,0	8464
11,5	0-0,3	1960	0,93	0,48	93,5	9534
16,3	0-0,3	1960	1,15	1,01	194,0	19782